

REDOCAR: 2K-Spritzspachtel 600

2K-Polyester-Spritzfüller aus der Sprühdose
2K Polyester Spray-filler in an aerosol can

Art.Nr./Item no. 90-601 009
250 ml inkl. Härter / 250 ml incl. hardener
Farbton grau / colour grey

REDOCAR 2K-Spritzspachtel 600

Der 2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis wird für Stahluntergründe oder geschliffene, tragfähige Altlackierungen eingesetzt. Unebenheiten, starke Schleifspuren oder grob vorgearbeitete Reparaturstellen können in einem Arbeitsgang ausgefüllt werden.

REDOCAR 2K-Spritzspachtel 600

Based on polyester resin, this two-component spray-filler is used for steel substrates or sanded solid old paint work. It is especially suitable for filling irregularities, deep sanding marks as well as rough pre-repair work in a single process.



Ihre Vorteile auf einen Blick:












- ✓ Kein Overspray
- ✓ Hervorragende Verarbeitbarkeit
- ✓ Trockenschichtdicke bis zu 1.000 µm möglich
- ✓ Kostenersparnis durch Wegfallen der Reinigungsarbeiten von Spritzgeräten

Your benefits at a glance:

- ✓ No overspray
- ✓ Easy application
- ✓ Dry film thickness of up to 1.000 µm possible
- ✓ Time and money saving
no cleaning and preparation work necessary

VORBEREITUNG / VERARBEITUNG PREPARATION / APPLICATION

REDOCAR 2K Spritzspachtel 600

VORBEREITUNG		PREPARATION
	Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!	Shake well before use!
	Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen	Remove the red button from the cap prior to painting. Turn aerosol by 180° and place it on the pin at the bottom of the aerosol.
	Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.	Turn the aerosol with the lid upside down on solid ground. Press red button with the heel of your hand all the way in.
	Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln.	Shake again thoroughly after triggering
	Nach Gebrauch die Spraydose auf den Kopf stellen und die Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf	After use, put the can upside down and spray the nozzle blank, this prevents drying of paint material in the nozzle head.
VERARBEITUNG		APPLICATION
	Ergiebigkeit / Coverage Topfzeit / Pot life	0,25 m ² / 250 ml Spray @ 200 µm Trockenfilm (Dry Film) 1,5 h
	Spritzgänge / Spray Runs Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness	3 150 - 300 µm, max. 1.000 µm
	Ablüftzeiten Flash Off Times	5 Min. zwischen den Spritzgängen / between coats
	Trocknung Drying Times	20°C schleifbar / sandable after 2 - 3 h
	Schleifen Sanding	Anschliff / Pre-sand: P 150 - 240
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C

Anwendung siehe Technisches Merkblatt / For information on application see technical data sheet.