








REDOCAR - Universalspachtel / Universal putty

Produktbeschreibung VOC-konforme, professionelle, leicht schleifbare, 2K-Polyesterspachtelmasse.		Product Description VOC-compliant, professional, easy to sand, 2-pack Polyester putty.	
Eigenschaften Füll- und Feinspachtel für die professionelle Anwendung, kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit. Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK und viele andere Untergründe.		Properties Polyester fill- and finishing putty for professional use. Short drying time and ease to sand. Suitable at prepared surfaces as steel, aluminium, zinc plated sheet, GRP and many other substrates.	
	Information Information	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen! Nicht mehr als 3% Härter! Mix putty and hardener paste well! Don't add more than 3% hardener!	
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	98 : 2	
	Härter Hardener	REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste	
	Verarbeitungszeit Application Time	3 – 4 min / 20°C	
	Trocknung Drying Times	20 – 25 min	
	Schleifen Sanding	Anschliff / Pre-sand: P 80 - 150 Nachschliff / Re-sand: P 280	
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
<p>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.</p> <p>All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes</p> <p>Freigegeben durch/ Approved by: LanM</p>			