












REDOCAR HS 583 - 2K EP VOC Primer

BESCHREIBUNG		DESCRIPTION
Produktbeschreibung Lösemittelhaltiger 2K-EP Primer für die Autoreparaturlackierung. Farbton: kieselgrau		Product Description Solvent based 2-pack EP primer for automotive refinishing. Color: pebble grey
Eigenschaften Ausgezeichnete Haftung auf Aluminium, Stahl oder verzinkten Untergründen. Sehr hoher Korrosionsschutz.		Properties Excellent adhesion on various substrates such as aluminum, steel and galvanized substrates. Very high active corrosion protection.
	Ergiebigkeit / Coverage	4 - 5 m ² /kg / 80 µm Trockenfilm (Dry Film)
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	5 : 1 nach Gewicht / by weight
	Härter Hardener	REDOCAR Härter / Hardener 583 normal
	Verdünnung Thinner	5 - 15 % REDOCRYL Verdünnung 60 kurz / fast REDOCRYL Verdünnung 60 normal REDOCRYL Verdünnung 60 lang / slow
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	25 - 30 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 8 h
	Applikation Application	Fließbecherpistole Düse – Nozzle: 1,5 – 2,2 mm, Conventional gun Druck – Pressure 1,6 – 2 bar
	Spritzgänge Spray Runs	1 - 2
	Ablüftzeiten Flash Off Times	10 – 15 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 10 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven
	Trocknung Drying Times	20°C → 10 h 60°C → 60 min
	Überlackierbar Recoatable	20°C → 30 – 45 min
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C

REDOCAR HS 583 - 2K EP VOC Primer**SONSTIGE HINWEISE****VOC-Gesetzgebung**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kategorie B/c) 540 g/l
Dieses Produkt enthält max. 540 g/l VOC

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by: LanM

ADDITIONAL INFORMATION**VOC Legislation**

EU limiting value for the product (cat:B/c): 540g/l
This product contains at most 540 g/l VOC

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.