

# REDOCAR

## Auspuffmontagepaste

## Exhaust Mounting Paste

### BESCHREIBUNG

#### Produktbeschreibung

REDOCAR Auspuffmontagepaste ist eine hochwertige, hitzebeständige Paste auf Natriumsilikat Basis.

#### Anwendungsgebiet

Die Paste wird zum Abdichten der Verbindungsstellen beim Einbau oder Austausch von Auspuffteilen verwendet.

#### Eigenschaften

Gebrauchsfertig,  
Schnell trocknend,  
Sehr gute Abdichtungseigenschaften  
Frei von Asbest  
Für hohe thermische Belastungen (800°C) geeignet

### DESCRIPTION

#### Product Description

REDOCAR exhaust mounting paste is a high quality, heat resistant paste based on sodium silicate.

#### Field of Application

The paste is used to seal the joints at the installation or substitution of exhaust parts.

#### Properties

Ready to use,  
Fast drying,  
Very good sealing properties  
Free of asbestos  
Suitable for high thermal stresses (800°C)

### TECHNISCHE DATEN

#### Technische Daten

Dichte: ca. 1,7 g/ml  
Festkörper: ca. 65%  
Viskosität: pastös  
Farbton: weiß oder Pantone 430

#### Verpackung

PE-Tube, Füllmenge 170 g  
oder nach Kundenwunsch

### TECHNICAL DATA

#### Technical Data

Density: 1.7 g / ml  
Solid content: 65%  
Viscosity: pasty  
Color: white or Pantone 430

#### Packaging

PE tube with 170 g  
or according to customer request

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitung

Lösen Rost und Fett entfernen  
Die Paste reichlich auf die Steckverbindungen aufbringen  
Auspuffteile zusammenbauen und befestigen

#### Trocknung - Aushärtung

Aushärtung der Paste durch die Auspuffhitze im laufenden Betrieb

#### Lagerung (10 - 30°C)

In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate. Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Angebrochene Gebinde gut luftdicht verschließen und kurzfristig aufbrauchen.

### APPLICATION

#### Application

Remove rust and grease  
Apply the paste generously at the plug connection  
Assemble and fix the parts of the exhaust

#### Drying - Curing

Curing of the paste through the exhaust heat during operation

#### Shelf Life (10 - 30°C)

In originally sealed containers, stored undamaged, cool and dry, shelf life amounts to at least 12 months. The containers are to be protected from moisture and direct sunlight. Close used containers airtight and use up quickly

# REDOCAR

## Auspuffmontagepaste

## Exhaust Mounting Paste

### SONSTIGE HINWEISE

#### Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

#### Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) aktuell heruntergeladen werden kann.

### ADDITIONAL INFORMATION

#### Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

#### Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) in the actual version.